

# TRASPEX MINING

Nature	Sable de silice sec						
Référence produit / Product reference	SLS30	SM10	SM20	SM30	SM40	SM80	SM90
Analyse granulométrique* / Particle Size Distribution	Retenue / Retained (%)						
Tamis / Sieves (mm)							
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,71	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,5	1,9	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,355	15,0	82,0	7,9	0,0	30,1	0,0	0,0
0,25	26,3	3,2	36,1	0,0	65,4	10,5	10,9
0,18	30,9	0,0	45,4	0,0	4,3	63,5	43,6
0,125	19,2	0,0	10,2	75,9	0,0	24,8	35,9
0,09	5,1	0,0	0,4	20,0	0,0	1,1	8,0
< 0,09	1,5	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	1,58
* DIN ISO-3310							
Indice de finesse / Fineness number	72	39	64	116	47	76	88
Caractéristiques chimiques ** / Chemical Specifications (%)							
MgO	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Al2O3	0,25	0,17	0,16	0,34	0,13	0,17	0,29
SiO2	99,54	99,67	99,64	99,39	99,7	99,63	99,44
K2O	0,05	0,03	0,05	0,08	0,03	0,05	0,06
CaO	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,06
TiO2	0,04	0,03	0,04	0,05	0,03	0,04	0,06
Fe2O3	0,07	0,05	0,06	0,08	0,06	0,06	0,08
** Fluorescence des Rayons X / X-Ray Fluorescence							
Humidité*** / moisture	0,12%						

#### Adresse usine

Route tertiaire P6028 vers le barrage Mohamed V  
Douar My Taib El Kandoussi Commune de Mestaghmer  
- Province de Taourirt - MAROC

#### Adresse Siège

Résidence ALOTORS, Immeuble F, Apt 4, 23 avenue  
annakhil, Hay riad 10106 Rabat – MAROC

TRASPEX MINING SA- Unité de traitement des minéraux Industriels

Tél : +212 5 37 566 129 - [www.traspex.com](http://www.traspex.com)  
Commercial@traspex.com